

## 1001 DEVETAAL UNIVERSELE GROND LAK

Versie 01.0

---

<b>Omschrijving</b>	: primer op basis van een combinatie van verschillende alkydharsen.
<b>Bijzondere eigenschappen</b>	: goede verwerking, dekking en vloeiing. Vlot drogend, blokkerende en afdichtende eigenschappen zoals isolatie van tannines en andere doorbloedende inhoudsstoffen van tropisch hardhout.
<b>Toepassing</b>	: op hout, houtachtige- en steenachtige materialen voor binnen; bij buitenwerk dient met lak te worden afgelakt.

---

**Basisgegevens** : bepaald bij 20°C en 65% RV

<b>Bindmiddel</b>	: alkydhars
<b>Pigment</b>	: rutieltitaandioxide en geschikte vulstoffen
<b>Viscositeit</b>	: ca. 150 sec./din 4 bij 20°C
<b>Glans</b>	: lage zijdeglans
<b>Kleur</b>	: wit
<b>Soortelijk gewicht</b>	: ca. 1.23 g/cm <sup>3</sup>
<b>Vlampunt</b>	: 42°C
<b>Droogtijd</b>	: stofdroog na ca. 1,5 uur kleefvrij na ca. 3 - 4 uur overschilderbaar na ca. 24 uur

---

### Applicatiegegevens

<b>Verwerking</b>	: met kwast, roller en airless apparatuur voor gebruik goed roeren, na gebruik verpakking goed sluiten.
<b>Geadviseerde laagdikte</b>	: droog: 35 - 45 micrometer = nat 60 - 70 micrometer
<b>Theoretisch rendement</b>	: ca. 15 m <sup>2</sup> per liter. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
<b>Verwerkingscondities</b>	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
<b>Verdunning</b>	: terpentijn
<b>Reiniging gereedschap</b>	: terpentijn

---

**1001 DEVETAAL UNIVERSELE  
GRONDLAK****Versie 01.0****Overige gegevens**

<b>Dekking</b>	: goed
<b>Vulling</b>	: goed
<b>Vloeiing</b>	: goed
<b>Stabiliteit/opslag</b>	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan
<b>Verpakking</b>	: 0,75 – 2,5 ltr

**Veiligheidsvoorschriften**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**Arbo categorie** : C - oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO

**Europese verfrichtlijn  
2004/42/EG A Bijl. II** : subcat. g. Primers  
Type SG. Max. 350 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,  
E-mail: [info@drostcoatings.nl](mailto:info@drostcoatings.nl), Website : [www.drostcoatings.nl](http://www.drostcoatings.nl)