

1003 DEVETAAL EXPRESSGROND Versie 01.0

Omschrijving	: sneldrogende alkydhars primer.
Bijzondere eigenschappen	: goede verwerking, dekking en vloeiing; uitstekend schuurbaar. Bevat reukloze isoparaffine verduunning.
Toepassing	: op hout en houtachtige materialen; bij buitenwerk dienen zachte houtsoorten direct, en harde houtsoorten binnen 3 maanden, met (voor)lak te worden afgewerkt.

Basisgegevens : bepaald bij 20°C en 65% RV

Bindmiddel	: alkydhars
Pigment	: rutieltitaandioxide (P- en D basis, en geschikte vulstoffen)
Viscositeit	: ca 150 sec./Din 4 bij 20°C 9 – 10 Poises
Glans (na 1 maand \perp 60°)	: mat (< 10%)
Kleur	: wit en kleuren via Drost-kleurmix
Soortelijk gewicht	: ca. 1,60 g/cm ³ (wit)
Vaste-stof gehalte	: ≤ 350 g/ltr
Vlampunt	: 42°C
Droogtijd	: stofdroog na ca. 0,5 - 1 uur kleefvrij na ca. 3 - 4 uur overschilderbaar na ca. 10 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: met kwast, roller en airless apparatuur voor kwast- en rollerverwerking tot max. 5% verdunnen voor airless verspuiten max. 5% verdunnen spuitdruk 120 - 150 bar spuithoek 50 – 60° spuitnozzle 0,013 - 0,015 inch voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten.
Geadviseerde laagdikte	: droog: 35 - 45 micrometer = nat 60 - 70 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 12 m ² per ltr. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verduunning	: Gedearomatiseerde koolwaterstof (Shellsol D40)

1003 DEVETAAL EXPRESSGROND Versie 01.0

Overige gegevens

Dekking	: afhankelijk van de ondergrond in 1 of 2 lagen.
Vulling	: goed
Vloeiing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar Koel, droog en vorstvrij opslaan
Verpakking	: wit 0,75 - 2,5 ltr; kleurmix P, D & TR 1 - 2,5 ltr

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: C - oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: subcat. g. Primers Type SG. Max. 350 VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl