

1005 DEVESOL HS VULGROND**Versie 01.0**

Omschrijving	: luchtdrogende, vochtregulerende, hoogvullende primer voor buitentoepassing.
Bijzondere eigenschappen	: hoge dekkracht en hoog vullend vermogen. Goede vulling van de houtporeën zoals van meranti. Uitstekend vertikaal standvermogen en kantendekking. Blokkerende- en afdichtende eigenschappen zoals isolatie van tannines en andere doorbloedende inhoudsstoffen van tropisch hardhout. Opvallend "snelle" (door)droging voor een hoogvullende grondlak. Kan buiten, onafgewerkt, maximaal 9 maanden overstaan.
Toepassing	: "overstaande" primer op hout of alkalivrije steenachtige ondergronden.

Basisgegevens : bepaald bij 20°C en 65% RV

Bindmiddel	: conventionele (thixotrope) alkydhars gecombineerd met een moderne laagmoleculaire high-solid alkydhars.
Pigment	: rutiel titaandioxide, vochtregulerende amorfe SiO ₂
Viscositeit	: 14 – 15 Poises
Glans (na 1 maand L 60°)	: 15% - 30% afhankelijk van kleurstelling
Kleur	: wit en kleuren via Drost-kleurmix
Soortelijk gewicht	: wit: 1.34 g/cm ³
Vaste-stof gehalte	: ca. 76 gewicht%
Vlampunt	: 42°C
Droogtijd	: stofdroog na ca. 3 uur kleefvrij na ca. 6 uur overschilderbaar na ca. 24 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: kwast, rol of spuit. Voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten
Geadviseerde laagdikte	: droog: 55 - 80 micrometer = nat 70 - 100 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 7 - 10 m ² per ltr. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: Gedearomatiseerde koolwaterstof (Shellsol D40)

Overige gegevens

Dekking	: zeer goed i.v.m. hoog gebruik
Vulling	: zeer goed
Vloeiing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 2 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan.
Verpakking	: 1 – 2,5 ltr

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : B - oplosmiddelarm. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II : subcat. g. Primers
Type SG. Max 350 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl