

1100 DEVETOP PU/AC GRONDLAK

Versie 01.0

Omschrijving	: waterverdunbare, matte grondlak op basis van polyurethaan en acrylaat bindmiddel. Geschikt voor binnenwerk.
Bijzondere eigenschappen	: goede vloeïng, geschikt voor horizontaal en verticaal werk, reukarm, zeer goed schuurbaar, blockvast.
Toepassing	: als ondergrond voor Devetop PU/AC glans, zijdeglans en mat. Op ondergronden van hout; voor overige ondergronden wordt Devetop Universele Hhechtprimer aanbevolen. Bijzonder geschikt als ondergrond voor lakwerk binnen. Voor buitenwerk wordt Devetop Hybride Grondlak geadviseerd (TIB 1105). Vooraf object ontvetten met Devetaal Verfreiniger

Basisgegevens	: bepaald bij 23⁰C en 65% RV
Bindmiddel	: PU-Acrylaat dispersie
Viscositeit	: 13 – 15 Poises. 6000/9000 cp
Glans	: mat
Kleur	: wit en 3 bases kleurmengsysteem P, D en TR
Soortelijk gewicht	: 1,35 – 1,40 g/cm ³
Vaste-stof gehalte	: ca. 58 gewicht% = ca. 47 volume%
Droogtijd	: na ca. 3-4 uur schuurbaar en overschilderbaar. Bij een lagere temperatuur een hogere luchtvochtigheid zijn bovengenoemde tijden ook langer

Applicatiegegevens

Verwerking	: met kwast, lakroller of luchtsput zo mogelijk onverdund aanbrengen. indien nodig met max. 5% water verdunnen voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten
Geadviseerde laagdikte	: droog: 20 - 30 micrometer = nat 70 - 80 micrometer
Theoretisch rendement	: 6 tot 9 m ² /litr. het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 9 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: water
Reiniging gereedschap	: water

**1100 DEVETOP PU/AC
GRONDLAK****Versie 01.0****Overige gegevens**

Dekking	: goed
Vulling	: hoge vullingsgraad wordt bereikt door een hoge pigment-volume-concentratie. Dit resulteert tot een hogere zuiging van de (Hoogglans)aflak in de grondlak. Voorlakken (of, indien mogelijk, niet gronden) voorkomt dit esthetische probleem.
Vloeiing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan
Verpakking	: 0,5 – 1 – 2,5 ltr

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Arbo categorie	: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG bijlage II	: subcat. d. hout- en metaalverven voor binnen en buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding. Type WG. Max. 130 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl