

1202 DROSTAL SV SB

Versie 01.0

Omschrijving	: luchtdrogende dekkende houtbeits, ademende grond- en dekkend met zgn. driekwart glans.
Bijzondere eigenschappen	: goede vulling en dekking, vochtregulerend, thixotroop karakter, zeer gemakkelijk te verwerken en zeer goed dekkend. Gemodificeerd met een siliconen bindmiddel en een UV-filter voor een langer glansbehoud.
Toepassing	: op alle houtwerk waar een vochtregulerend systeem gewenst is. Door de technische eigenschappen, grond- en dekkend ineen is Drostal SV SB uitermate geschikt om te worden toegepast in meerjarige onderhoudssystemen.

Basisgegevens	: Bepaald bij 20°C en 65% RV
Bindmiddel	: combinatie van diverse alkydharsen waaronder thixotrope en silicone based
Pigment	: rutieltitaandioxide, hoogwaardige kleurpigmenten en vochtregulerende toeslagstoffen
Viscositeit	: ca. 0.7 Pa/sec bij 23°C (na roeren/schudden)
Glans (na 1 maand L 60°)	: door vochtregulering een zgn. driekwart glans
Kleur	: wit en de kleuren via Drost-kleurmix
Soortelijk gewicht	: 0.9 - 1.2 g/cm ³
Vaste-stof gehalte	: ca. 60 gewicht%
Vlampunt	: 42°C
Droogtijd	: stofdroog na ca. 2,5 uur, kleefvrij na ca. 5 uur overschilderbaar na 24 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: kwast: eerste laag verdunnen met max. 5% terpentine roller: eerste laag verdunnen met max. 5% terpentine Tweede en derde laag onverdund aanbrengen, ook bij kwast verwerking. spuiten: airless mix. 7% verdunnen, luchtspuit ca. 15% verdunnen. Niet verwerken boven een RV van 85% of hoger. Voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten.
Geadviseerde laagdikte	: droog: 45 - 55 micrometer = nat 70 - 80 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 12 - 15 m ² per ltr. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C. RV: maximaal 85%

Verdunning : terpentine

Reiniging gereedschap : terpentine

Overige gegevens

Dekking : goed

Vulling : zeer goed

Vloeiing : goed

Stabiliteit/opslag : in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar
koel, droog en vorstvrij opslaan

Verpakking : wit 2,5 ltr; kleurmix 1 – 2,5 ltr

Opmerking : glansverloop (invalshoek 60°)
Pastel kleuren uitgaande van minimaal 3 lagen op kaal hout, varieert afhankelijk van de ligging, een aanvangsglans van ca. 80% naar ca. 60% lichtweerkaatsing. Dit over tijdsbestek vanaf 1e tot het 2e jaar, na verwerking van de verf, onder gezonde condities.
Voltoon kleuren uitgaande van minimaal 3 lagen op kaal hout, varieert afhankelijk van de ligging, een aanvangsglans van ca. 82% naar ca. 65%. Dit over een tijdsbestek vanaf het 1e jaar, na verwerking van de verf, onder gezonde verwerkingscondities.
Afhankelijk van de reflectie waarde van de kleur en de combinatie pasta dosering (max. 6 vol.%).

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : C - oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.

Verfrichtlijn 2004/42/EG bijlage II : subcat. e. vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en buiten, inclusief dekkende houtbeitsen.
Type SG. Max. 400 VOS p/ltr. Fase II (1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl